

### Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL

### Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants chains

#### Description

##### Lubrifiant synthétique haute température pour chaîne

**Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL** est un lubrifiant synthétique ISO 150 à base d'ester pour chaîne spécialement conçu pour fournir une lubrification à long terme, même dans des conditions d'exploitation très intense et ambiantes extrêmes.

**Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL** prévient l'usure, le bruit et le blocage grâce à :

- la reformation du film entre les chargements
- la suppression de la chaleur frictionnelle
- l'élimination des débris d'usure
- l'excellente protection contre la corrosion et la rouille

La gamme **Anderol<sup>®</sup> HTCL** est disponible dans les classes ISO VG 100, 150, 220 et 320.

#### Avantages / Bénéfices

- Protège contre l'usure externe et interne.
- Très bonne lubrification d'entraînement.
- Réduction de la consommation d'huile.
- Bonne préservation du film d'huile.
- Réduction de la consommation d'énergie et des coûts.

#### Compatibilité

es joints, peintures et plastiques suivants sont recommandés pour une utilisation en contact avec les lubrifiants synthétiques **Anderol<sup>®</sup>**. Les matériaux non recommandés sont également indiqués. Pour plus d'informations sur d'autres matériaux, consulter notre Guide de compatibilité.

#### RECOMMANDÉS:

Viton, Buna N à haute teneur en nitrile, Téflon, Peinture époxy, Alkyde résistant à l'huile, Nylon, Delrin, Celcon, PBT

#### NON RECOMMANDÉS:

Néoprène, Caoutchouc SBR, Buna N à faible teneur en nitrile, Peinture acrylique, Laque, Polystyrène, PVC, ABS



**Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL****Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants chains****Application**

Recommandé pour une utilisation dans les environnements et conditions difficiles, dont:

- Charges vibrantes, lourdes et/ou vitesses élevées
- Sable, poussière, acides et humidité
- Haute température

**Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL** peut être appliqué :

- Au pinceau
- Manuellement
- Par bain d'huile
- Via un système pressurisé

Plage d'exploitation nominale jusqu'à 250°C.

**Approbatons**

- Sacmi Imola

**Données techniques\***

<b>PROPRIÉTÉS</b>	<b>MÉTHODE DE TEST</b>	<b>ANDEROL 2150 HTCL</b>
ISO VG	ASTM D-2422	150
Apparence à 20°C	visuelle	Liquide jaune clair
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	142
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	17.6
Indice de viscosité	ASTM D-2270	137
Densité @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.921
Indice d'acide total, mg KOH/g	ASTM D-664	0.3
Point d'éclair, °C	ASTM D-92	265
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-40

\*Les données analytiques sont des valeurs guides.



### Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL

### Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants chains

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du **Anderol<sup>®</sup> 2150 HTCL**

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web [anderol.com](http://anderol.com)

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

